

CORSIMUR HYDRO

Mat sans tension isolant murs et plafonds
à base d'huile chaulée en phase aqueuse



QUALITÉS DOMINANTES

- PRÉPARATION DES FONDS RÉDUITE
- APPLICATION "MOUILLÉ SUR MOUILLÉ"
- NE TIRE PAS LES FONDS
- TAPISSABLE APRÈS 24H
- ISOLE DES TACHES
de suie, nicotine et consécutives à un dégât des eaux
(faire un test au préalable).
- BELLE BLANCHEUR



DESTINATION

INTÉRIEUR :

Sur murs et plafonds. Dans toutes les pièces d'habitation.

SUBJECTILES :

Plâtre et dérivés. Enduits à l'eau (*pelliculaire ou de ratissage*).
Béton, enduits en ciment. Anciennes peintures et badigeons
bien adhérents et correctement dépoussiérés. Panneaux de
particules verticaux (*ne convient pas pour les étagères*).

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ASPECT :	Très mat
BRILLANCE :	3 UB sous 85°
RENDEMENT : (T°=23°C et HR = 50%).	11 à 13 m ² /L
TEMPS DE SÉCHAGE :	Sec en surface : 3-4h. Recouvrable : environ 24h (sur fonds tachés sinon mouillé sur mouillé).

CONDITIONNEMENTS : 2,5L - 12L

MISE À LA TEINTE : Blanc et teintes pastels.

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse
- Rouleau microfibre 14 mm
- Airless

DILUTION ET NETTOYAGE DU MATÉRIEL : EAU

Produit prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

MISE EN OEUVRE Respecter le NF D.T.U. 59.1

Travailler sur des fonds sains, secs et propres.

	PRÉPARATION	PRIMAIRE*	FINITION
Fonds farinants, gélatineux, badigeons, chaux	Laver le support et éliminer autant que possible tout ce qui pourraient nuire à l'adhérence.	CORSIPRIM ou NANOPRIM	1 à 2 couches de CORSIMUR HYDRO en fonction de l'état du support
Plâtres, ses dérivés et fonds poreux	-		
Anciennes peintures adhérentes, tachées ou souillées (sue, graisse,...)	Laver le support en éliminant le plus possible les taches.	-	

*Impressions recommandées. Autres impressions / primaires possibles : nous consulter.
Il est impératif de consulter les fiches techniques citées ci-dessus avant mise en peinture.



CORSIMUR HYDRO

Mat sans tension isolant murs et plafonds
à base d'huile chaulée en phase aqueuse



Produit à consulter
sur notre site

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Appliquer entre +8°C et +35°C, avec une humidité ambiante relative < 70%.
- Appliquer grassement sans tirer.
- La 2nde couche peut être appliquée selon la technique "mouillé sur mouillé" sauf dans le cas de fonds tachés où il faut attendre 24h de séchage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DENSITÉ 1,56 kg/dm³

EXTRAIT SEC 66% en poids - 47% en volume (±2%).

CONSERVATION 12 mois en emballage d'origine non entamé.
Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

NF T36-005 : Famille I - 2b - 4a

RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE : Classe 2⁽¹⁾

COV ⁽²⁾ : Valeur limite UE de ce produit (cat A/a) : 30 g/L. Ce produit contient max. 15 g/L COV.

SÉCURITÉ : Se reporter à la Fiche De Sécurité (FDS) conforme à la législation en vigueur disponible sur les sites :
www.blancolor.com ou sur www.quickfds.fr

POINT ÉCLAIR : Non inflammable.

⁽¹⁾ Selon les normes ISO 11998 et EN 13300, le film de peinture résiste au nettoyage à l'aide d'une éponge et d'un produit ménager non agressifs. Attention toutefois au risque de lustrage sur notamment les teintes soutenues.

⁽²⁾ Composés Organiques Volatils. (Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006)

^(*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l'échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (très fortes émissions).

Edition du 05/07/21. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Document consultable sur notre site internet www.blancolor.com

