



Bona Classic



Primaire en phase aqueuse monocomposant renforçant l'aspect classique et clair du bois.

Bona Classic possède une formule fiable qui permet d'obtenir une surface solide. Sa couche fine, douce et flexible réduit fortement le risque d'encollage latéral. Ce primaire non agressif convient à la plupart des essences de bois.

- Faible coloration
- Propriétés élastiques
- Teneur élevée en matières solides



Bona Classic

DONNÉES TECHNIQUES

Matières solides:	35 %
Dilution:	Si nécessaire, diluer avec 4 % de Bona Extender pour une durée d'ouverture prolongée.
Temps de séchage:	Env. 1-2 heures à température ambiante (20°C et 60% H.R)
Consommation:	1 litre pour 8-10m ² par couche de vernis
Nettoyage:	Essuyez les outils pour les débarrasser de tout résidu avant de les nettoyer avec un minimum d'eau. La matière sèche peut être enlevée avec de l'acétone. Jetez tous les déchets dans une installation d'élimination agréée, ne les versez pas dans les canalisations ou les égouts.
Durée de conservation:	Au moins 1 an après la date de production, dans son emballage d'origine non ouvert, ne supporte pas le gel.
Stockage/Transport:	La température doit être comprise entre +5°C minimum et +25°C maximum.
Élimination:	Les contenants avec une quantité minimale de matière sèche peuvent être recyclés. Tous les déchets doivent être éliminés dans une installation agréée — ne pas les verser dans les canalisations ou les égouts. Respectez toutes les réglementations locales en matière de déchets.
Conditionnement:	Bouteille d'1 L (10x1 – 50 boîtes/palette) Bidons de 5 litres (3x5 – 44 boîtes/palette)

Des informations détaillées supplémentaires sont notées dans la fiche de données de sécurité correspondante.

PRÉPARATION

La surface à traiter doit être bien poncée, sèche et propre, exempte de poussière de ponçage, d'huile, de cire ou autre corps gras. Pour le ponçage final, utiliser le Bona Scrad

Système, ou une mono-brosse et un disque abrasif grain 120 ou plus fin. Pour obtenir un résultat optimal, utiliser la Bona FlexiSand avec le Power Drive.



Bona Classic

MÉTHODOLOGIES

Programme de traitement type :

1 × Bona Classic

1 × Laque Bona

Ponçage léger au grain 150

1 × Laque Bona

Remarque :

- Grâce à sa haute élasticité, Bona Classic est préférable d'appliquer une couche de laque de finition avant de poncer

le bois. La laque doit être appliquée dans un délai maximum de 24 heures.

- Il est déconseillé d'appliquer plus de deux couches complètes de primaire et/ou de laque par jour en raison du risque de gonflement excessif du bois. Assurez une bonne ventilation pendant le séchage. Des conditions de séchage inadéquates peuvent réduire les performances et l'adhérence du produit.

- Bona Classic doit être utilisé uniquement directement sur du bois brut. Il ne doit pas être utilisé avec des teintures ou des huiles, ni en recouvrement d'autres finitions.

APPLICATION

Bien secouer le bidon avant utilisation (ou pour utiliser une petite quantité). L'application doit se faire d'une façon uniforme et d'un mouvement régulier avec un nouveau rouleau Bona en évitant toute accumulation de produit (flaques).

Note: La pièce et la température de la laque ne doit pas descendre en dessous de +13°C pendant le travail et le séchage. Eventuellement, poncer légèrement avec le Bona Scrad System pour enlever les fibres de bois émergentes.

Les informations contenues dans ce document et tous les autres conseils et recommandations que nous fournissons pour aider et assister l'applicateur sont basés sur une expérience antérieure et des tests approfondis mais ne prétendent pas être exhaustifs. En raison de la large gamme d'utilisations possibles et des conditions d'application de nos produits, nous ne dispensons pas les utilisateurs de procéder à leurs propres essais ou de demander un avis technique à Bona avant utilisation. Bona ne peut garantir que ses produits et non la construction dans son ensemble. Respectez les recommandations du fabricant du revêtement de sol et les dispositions des normes pertinentes.